

Esquema PU Transparente Convencional



SUSTRATO

Enchapado o Macizo

CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- | | |
|----------------|-------------------------|
| • FL.6673.00 | Fondo PU transparente |
| • FC.6975 | Catalizador 50% |
| • FO20.6717.00 | Esmalte PU transparente |
| • FC.6975 | Catalizador 50% |

PROCESO DE PINTURA

- | | |
|-------------------------|---------------|
| • Lijado de sustrato | Grano 180/240 |
| • Aplicación a pistola | FL.6673.00 |
| • Catalizado al 50% con | FC.6975 |
| • Secado a ambiente | |
| • Lijado | Grano 240/320 |
| • Aplicación a pistola | FO20.6717.00 |
| • Catalizado al 50% con | FC.6975 |
| • Secado a ambiente | |