

PU Alta Resistencia Interior



SUSTRATO

Enchapado Macizo

CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| • FI.6197 | Aislante |
| • FC.6964 | Catalizador 50% |
| • DF.4068 | Diluyente 200% |
| • FL.6312 | Fondo PU transparente |
| • FC.5202 | Catalizador 100% |
| • FOxx.6748 | Terminación mate transparente |
| • FC.5202 | Catalizador 100% |

PROCESO DE PINTURA

- | | |
|--|----------------------|
| • Lijado de sustrato | Grano 180/240 |
| • Aplicación a pistola | FI.6197 |
| Catalizado al 50% con | FC.6964 |
| Diluído al 200% con | DF.4068 |
| • Aplicar segunda mano sin lijar en | 40 min / hasta 1:30h |
| • Aplicación de fondo en 40min/2h | FL.6312 |
| Catalizado al 100% con | FC.5202 |
| • Lijar entre manos con precaución, aplicar las manos necesarias | |
| • Lijado de sustrato | Grano 320 |
| • Aplicación a pistola | FOxx.6748 |
| Catalizado al 100% con | FC.5202 |
| Diluir segun necesidad con | DF.4068 |
| • Secado a ambiente | |