

Acabado PU Brillante Transparente Alta Gama



SUSTRATO

MDF, Macizo

CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- FL.6673.00 Fondo PU Transparente
- FC.6975 Catalizador 50%
- FB.6188.00 Esmalte PU brillante Transparente
- FC.7049 Catalizador 50%

PROCESO DE PINTURA

- | | | |
|--|---------------|----------------------|
| • Lijado de sustrato | Grano 180/240 | Gramaje aproximado |
| • Aplicación a pistola | FL.6673.00 | 150 g/m ² |
| • Catalizado al 50% con | FC.6975 | |
| • Secado a ambiente | | |
| • Lijado | Grano 240/320 | |
| • Aplicación a pistola | FL.6673.00 | 150 g/m ² |
| • Catalizado al 50% con | FC.6975 | |
| • Secado a ambiente | | |
| • Lijado | Grano 240/320 | |
| • Aplicación a pistola | FB.6188.00 | 150 g/m ² |
| • Catalizado al 50% con | FC.7049 | |
| • Secado a ambiente 20 a 30 minutos | | |
| • Aplicación a pistola | FB.6188.00 | 150 g/m ² |
| • Catalizado al 50% con | FC.7049 | |
| • Secado a ambiente 24hs | | |
| • Pulido (en caso de brillo directo aplicar 1 sola mano) | | |