

## PU Mate Alta Gama Alta Resistencia



### SUSTRATO

MDF, madera maciza

### CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| • FI.6197                | Aislante (para apto exterior) |
| • FC.6964                | Catalizador 50%               |
| • DF.4068                | Diluyente 200%                |
| • FLO.6516 / FLO.6512.02 | Fondo PU Blanco               |
| • FC.5202                | Catalizador 50%               |
| • DF.4068                | 20/25%                        |
| • FOA.6501.XXX           | Terminación PU mate alta gama |
| • FC.5202                | Catalizador 50%               |

### PROCESO DE PINTURA

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| • Lijado de sustrato                  | Grano 180/240        |
| • Aplicación a pistola                | FI.6197              |
| Catalizado al 50% con                 | FC.6964              |
| Diluído al 200% con                   | DF.4068              |
| • Aplicar segunda mano sin lijar en   | 40 min / hasta 1:30h |
| • Aplicación de fondo en 40min/2h     | FLO.6516 / FLO.6512  |
| Catalizado al 50% con                 | FC.5202              |
| Diluído al 20/25% con                 | DF.4068              |
| • Secado a ambiente                   |                      |
| • Lijado de sustrato                  | Grano 320            |
| • Aplicación 2da mano de base         |                      |
| • Secado a ambiente                   |                      |
| • Aplicación a pistola de terminación | FOA.6501.XXX         |
| Catalizado al 50% con                 | FC.5202              |
| • Secado a ambiente                   |                      |