

Polikol



SUSTRATO

Enchapado o Macizo

CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- SB 2319/Colores (Brillante) / SO 2312/Colores (Satinado)

PROCESO DE PINTURA

- Lijado de sustrato Grano 240
- Aplicación a rodillo, pincel o soplete
- Secado a ambiente 8 hs
- Lijado Grano 320
- Aplicación a rodillo, pincel o soplete de segunda mano
- Secado a ambiente 8 hs
- Aplicación a rodillo, pincel o soplete de tercera mano
- Secado final 24 hs