



FICHA TÉCNICA

Código: JOAXX.7655.Cores

Descrição: Acabamento PU Acrílico Fosco

Uso Recomendado: Processos de pinturas laqueadas de móveis e artefatos de madeira em geral de uso interno. Apresenta secagem rápida, toque sedoso, **alta resistência superficial e ao amarelecimento**. Produto **isento de metais pesados**.

Instruções de Uso:

- Produto desenvolvido para aplicação à pistola.
- Homogeneizar bem antes de usar;
- Catalisar com FCA.7090 a 10%; homogeneizar;
- Diluir com DFA.4068 e homogeneizar; viscosidade ideal para aplicação: 14 a 16s CF4.
- Para proporcionar o melhor desempenho do produto recomendamos que as aplicações sejam feitas em ambiente com temperatura entre 20 e 30°C e umidade relativa do ar entre 50 e 70%.

Especificações:

- Viscosidade: 20 $\pm$ 2s CF4
- Densidade: varia de acordo com a cor e brilho
- Sólidos: varia de acordo com a cor e brilho

Preparação da Superfície: A superfície da madeira deve estar preparada com primer PU ou acrílico, que após a secagem deve ser devidamente lixado. Remover totalmente os resíduos de pó antes da aplicação do acabamento.

Número de demãos: 1 demão

Gramatura: 80 - 100 g/m²

Secagem:

- Manuseio: 1 hora
- Empilhamento: 24 horas
- Testes de resistência física e química: 72 horas



FICHA TÉCNICA

Armazenagem: Manter o produto com a embalagem fechada, sem danos por ação química, física ou outros agentes, em local coberto, à sombra, seco e ventilado.

Prazo de validade: 360 dias

Advertências:

- Este produto é considerado atóxico em relação às substâncias listadas a seguir, ou seja, não possui tais substâncias. Quaisquer outras substâncias ou normas específicas, como IKEA, LGA, Proposition 65, entre outras, devem ser consultadas junto ao Setor de Regulamentação Técnica.

Metais pesados: cádmio (Cd), chumbo (Pb), antimônio (Sb), cromo (Cr), bário (Ba), mercúrio (Hg), arsênio (As), selênio (Se)

Outras substâncias: amianto, nitrato de amônio, hidróxido de lítio, formaldeído, ftalatos: ftalato de di(2-etil-hexila) – DEHP, ftalato de dibutila – DBP, ftalato de di-isonila – DINP, ftalato de di-isodecila – DIDP, ftalato de di-noctila – DNOP e outros semelhantes, etilglicol, acetato de etilglicol.

- Lavar cuidadosamente o equipamento com o diluente indicado para diluição.
- Durante o transporte e armazenamento o produto deve ser mantido em ambientes com temperaturas entre 15 e 40°C para que suas características sejam preservadas.
- A vida útil do produto depois de catalisado é de aproximadamente 4 horas, por isso deve ser preparado o suficiente para ser totalmente utilizado dentro deste período, visando minimizar perdas.
- A aplicação sob condições de temperatura ou umidade diferentes das especificadas pode comprometer o desempenho do produto.
- A aplicação sobre madeiras resinosas pode apresentar manchas e dificuldade de secagem, bem como comprometer a durabilidade da pintura.
- Aguardar pelo menos 72 horas após a aplicação do produto para limpar a superfície. Utilizar apenas detergente neutro e esponja macia ou pano 100% algodão. Para limpeza mais pesada utilizar álcool isopropílico. Após a limpeza, secar totalmente a superfície com um pano limpo e seco.
- Garantimos a conformidade de nossos produtos de acordo com as especificações técnicas, e seu desempenho depende de sua correta aplicação pelo cliente.
- Como não temos o controle da utilização ou aplicação dos produtos, não nos responsabilizamos pela inadequada utilização ou aplicação dos produtos, cujo resultado e consequências é de responsabilidade exclusiva do cliente.



FICHA TÉCNICA

- As orientações técnicas prestadas pela Renner Sayerlack são meramente indicativas e fornecidas de boa-fé, e constituem o seu melhor conhecimento do atual estado da técnica, razão pela qual deverão ser testados pelos clientes, não podendo, em qualquer caso, responsabilizá-la.
- As reclamações apenas serão aceitas em relação a defeitos de fabricação.

Composição Básica: Vide ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Revisão: Março 2023